

precote 9

Klemmbeschichtung mit
hoher Temperaturbeständigkeit

Beschreibung

precote 9 ist eine nichtreaktive Beschichtung mit sofortiger Klemmwirkung für zylindrische Gewindeteile. Die Beschichtung ist trocken, griffest, gut haftend und eignet sich für jede Art von Montageprozessen, insbesondere Serienfertigungen.

Verwendung

precote 9 wird als Beschichtung von Gewindeverbindungen, z.B. Schrauben, Stiften und Stopfen in zylindrisch/zylindrischer Paarung eingesetzt, bei denen eine hohe Temperaturbeständigkeit der Klemmbeschichtung gefordert wird. Desweiteren wirkt precote 9 als Verliersicherung gegen das Lösen bei Vibrationen und als Transportsicherung.

Eigenschaften

- Sofortige Klemmwirkung.
- Hohe Temperaturbeständigkeit.
- Niedrige Gewindereibzahl.
- Gleichbleibende Montageeigenschaften.
- Trockene und griffeste Beschichtung.
- Kann auf metallische und nichtmetallische Oberflächen aufgetragen werden.
- Gute chemische Beständigkeit.
- Kennzeichnungsfrei.

Technische Daten

Produktfarbe	weiß / rotbraun
Gewindereibzahl μ_{Gewinde}	0,10 – 0,15
Einschraubdrehmoment M_{Ein}^*	4 - 8 Nm
Maximale Einsatztemperaturen in Luft	-60°C bis +180°C

*Alle Werte bezogen auf Schrauben M10 ISO 4017-8.8 vergütungsschwarz, Muttern M10 ISO 4032-10 vergütungsschwarz.

Lagerbeständigkeit 4 Jahre bei max. 30°C und max. 65% relativer Luftfeuchtigkeit.

Lager- und Versandkonditionen siehe omniTECHNIK-Verpackungshinweis.

Juli 2012

Hinweis: Da uns nicht bekannt ist, welche Gewindearten, -abmessungen, -werkstoffe, -paarungen, -oberflächenzustände u. ä. vorherrschen, ist es unbedingt erforderlich, vor einer allgemeinen Anwendung entsprechende Kontrollversuche durchzuführen, um sich vor dem Serieneinsatz von der gewünschten Funktion unter den jeweiligen Praxisbedingungen selbst zu überzeugen. Unsere Gewährleistung erstreckt sich auf die einwandfreie Qualität von precote Lieferungen. Da sich sowohl die precote Verarbeitung beim Beschichtungspartner als auch die Anwendung von precote beschichteten Teilen unserer Kenntnis und Einflussnahme entziehen, kann für die Qualität precote beschichteter Teile und damit

hergestellter Verbunde von uns keine Gewährleistung übernommen werden. Eine Haftung für die Eignung unserer Produkte für bestimmte Verwendungen, sowie für bestimmte Eigenschaften der Produkte übernehmen wir nur, wenn diese im Einzelfall schriftlich zugesagt worden sind. In jedem Fall berechtigter Gewährleistungsansprüche sind diese auf die Lieferung mangelfreier Ersatzware oder, wenn diese Nachbesserung scheitern sollte, auf die Rückerstattung des Kaufpreises beschränkt. Alle weitergehenden Ansprüche, insbesondere die Haftung für Folgeschäden, sind grundsätzlich ausgeschlossen.